

Fiches techniques

| | | | |
|--|--|------------|-------------------------------------|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 www.rijswaard.nl | | Rijswaard briques de parement |
| | | | |
| Nom du produit | Aqua Jaune EF | | |
| Groupe de produits | Geel/Naturel | | |
| Numéro de type | 204923011 | | |
| Dimensions | EF 215x100x65 | | |
| Longueur | 217 | mm | |
| Largeur | 102 | mm | |
| Hauteur | 64 | mm | |
| Tolérances dimensionnelles | T2 | | |
| Rangée catégorie | R1 | | |
| Masse volumique apparente sèche | 1450 | kg/m3 | |
| Résistance à la compression moyenne | ≥ 15 | N/mm2 | |
| [Durabilité: resistance au gel/dégel] | F2 | | |
| Absorption d'eau | ≤ 22 % | m/md | |
| Absorption d'eau initial | IW4 >4.0 | kg/(m²min) | |
| Teneur en sels solubles actifs | S2 | | |
| Réaction au feu | A1 | | |

U
Metselbaksteen,
Categorie I
volgens EN771-
1:2011
+
A1:2015

Ce résumé donne une indication des caractéristiques du produit. Les spécifications définitives sont mentionnées dans la déclaration de performance (DoP), qui est fournie lors de la livraison.

